

Productnaam: Rayant Muurverf mat

Toepassing

Uitstekende matte, vochtregulerende, waterverdunbare muurverven op basis van polyvinyl-acetaat versetaat. Rayant biedt een brede range aan goed dekkende muurverven voor binnen en buitengebruik. Vanwege het reukarme karakter is deze muurverf bij uitstek geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels e.d. Verkrijgbaar in verschillende schrobvastheids-klassen (1-5).

Copperant Rayant 700 mat

Schrobvastheid	Klasse 1	Binnen/Buiten
Dekking	Klasse 2	Binnen/Buiten

Verdunnen:

De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur. Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund worden verwerkt.

Potlife: Bij 20°C 2 uur (gemengd product)

Applicatie omstandigheden:

De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 5°C boven het dauwpunt liggen.

Applicatiemethode:

Aanbrengen kwast, roller, blokwitter of airless spray.

Verwerkingsgegevens

	Kwast/roller	Airless spray
Verdunner	leidingwater	leidingwater
% verdunning	Gebruiksklaar	10-20%
Droge laag	35 µm	35 µm

Reinigen gereedschap met leidingwater.

Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Verpakking : 10 liter

Houdbaarheid : 12 maanden in goed gesloten verpakking. Koel en vorstvrij bewaren.

Prestaties en Eigenschappen:

Glans	mat 0-5 GU
Kleur	wit, Standaard RAL kleuren.

Producteigenschappen:

Volume vaste stof	Ca. 30-45% (gemengd product)
VOS	<20 gr./lt.
Dichtheid	Bij 20°C ± 1,50 kg/lt. (gemengd product)
Droge laagdikte	Standaard 40-60 µm (afhankelijk van applicatiemethode)
Theoretisch	
Rendement	Bij een droge laagdikte van 35 µm 8-10 m²/lt.
Praktisch	
Rendement	De prestaties zijn in de praktijk afhankelijk van verschillende factoren.
Dekking	Om de beste dekkraft van de toplaag te bereiken is voor sommige kleuren een speciale kleurschakering van de primer nodig. Vraag hiervoor ons advies.
Droogtijden	Bij 60% RV en standaard droge laagdikte van 35 µm (methode: BYK droogrecorder) 20°C
Stofdroog	30 minuten
Overschilderbaar	5 uur (max 7 dagen)

Bij een hogere droge laagdikte moet een langere droogtijd in aanmerking worden genomen. Tijdens het drogen en uitharden dient de relatieve vochtigheid 60-90% te blijven.

Onderhoudsadvies

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Shipcoat B.V.