

**Urki-Star
1K lak**

URKI-SYSTEEM
CONVERTER: 6424conv-U-star
RELATION PASTE / CONV.: 25/75 VOL.

Toepassing

Alleen industriële toepassing.

Glanzende aflak voor directe toepassing op staal, aluminium, gegalvaniseerd staal en zink, RVS, plastic PVC.

Basisgegevens

Dichtheid	0,95-1,13
Fineness of grind	20-25 µm
Geleverd viscositeit	65-75 KU stormer (Gemengd)
Vaste stof gehalte	43-53 % gewicht; 44-47 % vol.
VOS gehalte	564 gr/l (Klaar voor gebruik) Kwast/Rol applicatie
Product type	Acrylic
Kleur	URKI-SYSTEEM

Ondergrond

- Ijzer of staal: Ontvetten en ontroesten. Roest verwijderen of Antiroest primer aanbrengen.
- Gegalvaniseerd: Grondig ontvetten. Roest verwijderen.
- Plastic: Ontvetten met Feyco V153 plastic ontvetter.

Verwerkingsgegevens

Kwast: alleen voor kleine oppervlakken.

Om een goede droging te garanderen is het van belang dat de aanbevolen laagdikte niet wordt overschreden. Bij verwerking boven 30°C kan breken of scheuring tot gevolg hebben.



18-20"
Ford N. 4



UrkiSol 222
3-5 %



UrkiSol 500
65-70%



20-30 my



Tack Free Dry
1 H.

Theoretisch rendement	17-19 m ² /l. (25 µm)
Glans 60°-60°	80-90 %
Overschilderbaar na	3 uur. (spray gun)

Houdbaarheid

Bewaren in een koel goed geventileerde ruimte. Niet in direct zonlicht. Temperatuur tussen 5 en 30° C.
24 maanden houdbaar.