

**Urki-Pol/Hoogglans
2K hoogglans polyurethaan lak**

Omschrijving :

Twee componenten hoogglans op basis van polyurethaan.

Toepassing :

Een hoogwaardige sneldrogende 2 componenten polyurethaanlak, zeer goede chemische en mechanische weerstand, goede vulkracht en een hoge dekkraft. Uitstekend geschikt voor de afwerking van alle houtoppervlakken waaraan zeer hoge eisen worden gesteld, zoals keukens, badkamers etc..

Basisgegevens :

Dichtheid	1,05-1,30
Finesse of grind	5-10 µm
Geleverd viscositeit	80-100 sec. Ford no. 4
Vaste stof gehalte	45-54% gewicht 37-40% vol. (gemengd product)
VOS gehalte	540 gr/l (gemengd product)
Product type	Polyurethaan polyester
Kleur	URKI-SYSTEEM

Ondergrond :

Voor aanbrengen van een verflaag moet het oppervlak droog en schoon zijn. Beschadigde en loszittende verf moet worden verwijderd. LET OP: Gemengd product 15 minuten te laten rusten voor gebruik. Ondergrond moet voorbehandeld worden met 2 componenten polyurethaan vulgrond.

Verwerkingsgegevens:

Verharder : E-135

Verdunning : Traag URKISOL-3700 Medium URKISOL-8229 Snel URKISOL-900/P



E-135
2:1 vol.



2-3 uur



20"
Ford cup 4



Urkisol 900/P
2-3 % vol.



35-45 µm



Stofdroog 30
min. Hanteerbaar
1 uur



Theoretisch rendement	9-10 m ² /l. (40µm)
Glans 60°-60°	90-95 %
Overschilderbaar na 18 uur	

Mengverhouding: 2:1 (Basis/verharder E135)

Bewaren in een koel goed geventileerde ruimte. Geen direct zonlicht. Temperatuur tussen 5 en 30°.