

# TECHNICAL DATA SHEET

Cod.:36070102100

**F-383/2**  
2 K WASH-PRIMER

## APPLICATIE

Wordt gebruikt voor de tijdelijke bescherming van gezandstraald staal en geeft een uitstekende hechting op vele soorten blank metaal, zoals aluminium, zink of verzinkt staal. F-383/2 is sneldrogend en eenvoudig overschilderbaar.

## EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20°C	0,95 ± 0,05
laagdikte	15-20 µm
Geleverd viscositeit 20°C	120-140" Ford Cup 4
Vaste stofgehalte	17 % ± 2 igewicht 9 % ± 1 in vol. (gemengd)
VOS gehalte	736gr/l (gemengd)
Type of product	Modified Polyvinyl Butyral
Kleur	Geel/Groen

## Behandeling ondergrond

Het oppervlak moet droog en geheel vrij zijn van roest, vet en vuil.  
Is overschilderbaar met alle coatings.

## Applicatie instructies.



E-96  
1:1 vol.



24 h.



13-15 "   
 FORD cup4



URKISOL 300  
2 %



3-5 my  
<10 my



Stofdroog 5 '  
Handteerbaar  
10



5 '

Theoretisch rendement	20 - 25 m <sup>2</sup> /l. (4 µm)
Glans 60°-60°	Mat
Overschilderbaar	Na 12 uur

## Houdbaarheid

Bewaren in een koel geventileerde ruimte. Geen direct zonlicht. Temperatuur tussen 5° en 30°C.  
12 maanden houdbaar.