

**F-714**  
SHOP-PRIMER

**Toepassing: 1k** Shop primer met uitstekende hechting op staal. Goede hechting op de meeste aluminium en verzinkte oppervlakken. Het is aanbevolen om eerst te testen. De snelle droging, en het feit dat het gemakkelijk is te schilderen met elk type toplaag in nat-in-nat processen maakt dit product uitermate geschikt voor die markten die een snel verwerkingsproces eisen. Geschikt voor de machines, industriële opbouw waar het kan worden gebruikt als een werkplaatsprimer vanwege de roestwerende kwaliteiten. Het kan worden gedroogd in temperaturen tot 160 ° C. Lasbaar en geeft geen giftige rook af.

**Basisgegevens:**

Dichtheid	0,95-1,00
Geleverd viscositeit	50-70" Ford cup 4
Vaste stof gehalte	23-28 % gewicht 13 % ± 2 vol. (gemengd product)
VOS gehalte	774 gr/l (gemengd product)
Product type	Modified Vinyl
Kleur	Wit

**Ondergrond:**

Het te schilderen oppervlak moet vrij zijn van vet en roest. Het grondig ontvetten is vereist en goed uitvoeren van een volledige voorbereiding van het oppervlak. Wanneer de oppervlakken zullen worden blootgesteld aan alle weersomstandigheden voor lange tijd, adviseren wij de toepassing van twee lagen. Het kan worden overgeschilderd met URKI-POX, BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-PUR, URKI-TEXT, URKI-PUR

Verdunning: Urkisol-300

**Kenmerken:**

Snel aandrogend  
Goed buitenduurzaam  
Lucht en geforceerd drogend  
Universeel verwerkbaar  
Corrosiewerend  
Een en twee laagstelsel



10 min



15-18 "  
Ford cup4



Touch free 10 "  
Dry 20'



10-15 µm



URKISOL-88  
60-70 %

Theoretisch rendement	12-14 m <sup>2</sup> /l. (10 µm)
Glans 60°-60°	5-25 %
Overschilderbaar na	1 uur.

**Houdbaarheid**

Bewaren in een koel goed geventileerde ruimte. Geen direct zonlicht. Temperatuur tussen 5 en 30° C. 12 maanden houdbaar.