

**BESA-CAR**  
2K High Solid Polyurethaan grondlak

### APPLICATIE

Besa Car 2K Polyurethaan is een nat in nat High Solid grondlak met een hoogvullend vermogen, een snelle droging en geeft een strak oppervlak.

Gemakkelijk te schuren. Gebruik zonder verdunning.

### PHYSICAL PROPERTIES

Soortelijk gewicht at 20°C	1,59 ± 0,03 (1,45 ± 0,03 gemengd produkt)
Laagdikte	25-30 µm
Geleverd viscositeit 20°C	100-105 KU (Stormer)
Vaste stof gehalte	68 % ± 2 weight; 47 % ± 2 vol. (gemengd produkt).
VOS gehalte	467gr/l (gemeng produkt)
Produkt type	Acrylic Polyurethaan
Kleur	Beige 1812, Grijs 7035, Wit 9110

### Behandeling ondergrond:

Geeft een goede hechting op schoon staal. Bij voorkeur aanbrengen op een shopprimer F714, F286/2 of een polyester plamuur.

Tussen de lagen 3-4 laten uitdampen. 2e laag aanbrengen met Urki-Glass, Besa-Glass, Urki-Nato of Urki-flex.

Gravity Spray gun . Nozzle 1,8-2,0 mm.

3-4 kg/cmI.



E-224  
4:1 vol.



2 h.



70-80 "  
FORD ne4



2 h.



∩ 1,8-2,0 mm.  
URKISOL 8229  
5%



100-150 µm



Stofdroog 45'



12-15'



5-10'  
60°C/30'



3-4 h.  
P-320

### FEATURES OF DRY FILM

Theoretisch rendement	9-10 m <sup>2</sup> /l. (50 µm)
Glans 60°-60°	Satijn matt
Overschilderen	2-3 uur

### Opslag

Bewaren in een koel en goed geventileerde ruimte. Geen direct zonlicht. Temperatuur tussen 5° en 30 ° C. 12 maanden houdbaar.