

Protective coatings

Industrieweg 17 - NL 2995 BE Heerjansdam
Postbus 37 - NL 2995 ZG Heerjansdam
Tel.: 078 – 677 11 88
Fax: 078 – 677 11 96
E-mail: info@shipcoat.nl

Productinformatieblad

Productnaam: Unicoat ST Plus

Glanzende, 1 component watergedragen alkyd/acrylaat coating die reukarm is.

Toepassing

Als afwerklaag op ijzer, rvs en gegalvaniseerd metaal.

Eigenschappen

Gebruiksvriendelijke coating.

Geur arm.

Zeer goede hechteigenschappen.

De coating film is elastisch en waterdicht.

Goede buiten duurzaamheid.

Verwerking

De ondergrond dient ontroest te worden volgens de norm Sa2 of St2. Moet droog, ontvet en ontstof zijn.

De coating moet goed geroerd worden voor gebruik. Mag eventueel verdunt worden met schoon water.

Aanbrengen door middel van verfroller of kwast, verspuiten is mogelijk (nozzle opening 015-023)

Minimum aanbreng temperatuur 5 graden. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 80%.

Technische eigenschappen

Viscositeit: ca. 2000 mps

S.G. 1,06

Kleur RAL kleuren, andere kleuren op aanvraag

Vaste stof gehalte Ca. 40%

Verwerkingstijd Afhankelijk van omstandigheden in algemeen zeer snel

VOC gehalte Nihil

Mechanische eigenschappen

Elastische coatingfilm met een treksterkte van 13 N/mm² en een rekbaarheid van 200%.

Verbruik

Ca. 200 gram per vierkante meter.

Verpakkingen

5 liter, 20 liter.

Houdbaarheid

Vorstvrij opgeslagen en in gesloten verpakking 1 jaar.

Chemische bestendigheid

In het algemeen goed.