



PALINI VERNICI

Importeur:
Shipcoat BV
Industrieweg 17 - NL 2995 BE Heerjansdam Postbus 37 - NL 2995 ZG Heerjansdam
Tel.: 078 6 77 11 88
E-mail: info@shipcoat.nl

productinformatieblad

Product: PL607.0827 Siliconenlak hoogglans

Omschrijving

Siliconenlak hoogglans heeft een hoge temperatuurweerstand. Voor de kleuren zwart en zilver is het bestendig tegen een maximale temperatuur van 300°C. Voor andere kleuren 200°C. Vooral de lichte kleuren hebben de neiging om snel te veranderen. Door toevoeging van de versneller 987 wordt de verf beter behandelbaar, dit is vooral het geval voor lichte kleuren, die in combinatie met de versneller een uur bakken vereisen bij 100°C.

Toepassing

Toe te passen op geleverde onderdelen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Direct toe te passen op gestraald staal SA 2.1 1/2, of op gefosfateerd metaal. Vervaardigde onderdelen moeten 1 uur worden gehard bij 100°C.

Producteigenschappen:

Basis:verharder verhouding	2:1
Viscositeit	23" ± 2
Viscositeit toepassing (DIN4)	20" – 25"
Pot life	-
Luchtdruk (atm)	4
Ø gun nozzle mm	1.5 – 1.7
Aantal lagen	2-3
Tijd tussen lagen	5 minuten
Droge laagdikte (micron)	15-20
Oven droging	1 uur 100°C
rendement mq/kg	10-12
Glans	90
Verdunning	085 0-5%

Aansprakelijkheid

Documentatie, verwerking en andere adviezen, begeleiding en inspecties worden steeds vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid verstrekt. Geleverde producten dienen door de afnemer voor verwerking te zijn gecontroleerd. Daar Shipcoat B.V. geen invloed heeft op de wijze van toepassing en omstandigheden, kan geen aansprakelijkheid op grond van bovenstaande gegevens aanvaard of gesteld worden.