



PALINI VERNICI

---

Importeur:  
Shipcoat BV  
Industrieweg 17 - NL 2995 BE Heerjansdam Postbus 37 - NL 2995 ZG Heerjansdam  
Tel.: 078 6 77 11 88  
E-mail: [info@shipcoat.nl](mailto:info@shipcoat.nl)

productinformatieblad

---

## Product: 844.2000 Plastic Primer universeel

---

De universele primer voor plastic heeft een uitstekende hechting op elk soort plastic, zelfs op materiaal dat als onbehandelbaar wordt beschouwd, zoals polyethyleen en polypropyleen.

De primer 844.2000 hecht perfect op deze materialen en vormt de ideale onderlaag voor verdere applicatie met gekleurde enamel. Het is aanbevolen om over de primer de enamel acryl-polyurethaan klasse 807 of 907 te gebruiken, gekatalyseerd met 50% met de verharder 990.3000, omdat dit de beste elasticiteit en buiten duurzaamheid oplevert en omdat dit de kleur het minst aantast.

In het geval van erg elastische plastic onderdelen, moet de enamel 807 elastischer worden gemaakt door middel van het additief 957 met 20%. Het is ook mogelijk de dubbel-coat metallic enamel 823 of 925 over de primer 844.2000 te gebruiken. In dit geval moet het additief alleen worden toegevoegd bij de transparante 923.HS90 of 923.MS, indien noodzakelijk.

Reinigen van de ondergrond:

Het is noodzakelijk de ondergrond zorgvuldig te reinigen voor het aanbrengen van de primer 844.2000. Hiervoor is de antisoliconen thinner 950 aan te raden.

Inhoud VOC is 830 gr/lit. Voldoet aan de EU richtlijn 2004/42/CE.

**Producteigenschappen:**

Productbasis	Polymeer
	Glans
Viscositeit	10" DIN4
Dichtheid	0,9
Mix ratio	Klaar voor gebruik
Luchtdruk (bar)	3-4
Aantal lagen	1
Droge laagdikte	5-10 micron
Overschilderbaar	Na 10 minuten
	De primer niet langer dan 40 minuten laten drogen voor het aanbrengen van de enamel.
Rendement mq/kg	15

**Aansprakelijkheid**

Documentatie, verwerking en andere adviezen, begeleiding en inspecties worden steeds vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid verstrekt. Geleverde producten dienen door de afnemer voor verwerking te zijn gecontroleerd. Daar Shipcoat B.V. geen invloed heeft op de wijze van toepassing en omstandigheden, kan geen aansprakelijkheid op grond van bovenstaande gegevens aanvaard of gesteld worden.