

# PALINAL

High Technology Paint

## 873YQIK1 – 873YQIK2 – 873YQIK7

YACHTING EXPRESS FILLER\_ WHITE | BLACK | GREY

### DESCRIZIONE

Description | Description | Descripción | Beschreibung

<b>NATURA DEL PRODOTTO</b> Nature of product   Naturaleza del producto Nature du Produit   Mischverhältnis	Acrilica Modificata   Modified Acrylic   Acrilique Modifié   Acrílico Modificado   Acryl-Modifiziert
<b>ASPETTO</b> Appearance   Aspecto   Aspect   Aussehen	Opaco   Matt   Mat   Mate   Matt
<b>COLORE</b> Colour   Color   Couleur   Farbe	873YQIK1 Bianco   White   Blanc   Blanco   Weiss 873YQIK2 Nero   Black   Noir   Negro   Schwarz 873YQIK7 Grigio   Grey   Gris   Gris   Grau
<b>VISCOSITA' VENDITA</b> Selling viscosity   Viscosidad venta   Viscosité de vente   Verkaufsviskosität	38" ± 3" DIN6
<b>PESO SPECIFICO</b> Specific gravity   Peso específico   Poids spécifique   Spezifisches gewicht	1,600 ± 0,050 g/ℓ

### PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |  
 Preparación | Vorbereitung

 <b>RAPPORTO MISCELA</b> Mixing ratio   Relación de Mezcla Proportion de melange   Mischverhältnis	1 : 1 Vol D89	
<b>PRODOTTO</b> Product   Producto   Produit   Produkt	873YQIK	100 Peso   Weight   Poids   Peso   Gewicht
<b>CATALIZZATORE</b> Hardener   Catalizador   Catalyseur   Katalysator	874YQUIK	60 Peso   Weight   Poids   Peso   Gewicht
<b>DILUENTE</b> Thinner   Diluyente   Diluant   Verdunner	-	

TDS C06Y EDIZ. 01/2020

PRODOTTO Product   Produit   Producto   Produkt 873YQIK1 – 873YQIK2 – 873YQIK7	CATALIZZATORE Hardener   Catalizador   Catalyseur   Harter 874YQUIK
100 g	60 g
200 g	120 g
300 g	180 g
400 g	240 g
500 g	300 g
1000 g	600 g

## APPLICAZIONE

Application | Application |  
Aplicación | Anwendung

	<b>POT</b> Pot life (20° C)   Vie en pot (20° C)   Vida de la mezcla (20 °C)   Topfzeit (20° C)	20'
	<b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b> Application viscosity   Viscosité d'application   Viscosidad de aplicación   Spritzviskosität	17" ± 1" DIN/4
	<b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b> Airbrush adjustment   Regulación de la pistola   Réglage du pistolet   Sprühpistoleneinstellung	1,4-2,0 mm Standard/HVLP/High Trans.
	<b>UGELLO</b> Nozzle   Buse   Boquilla   Düse	-
	<b>PRESSIONE ARIA</b> Air Pressure   Pression de l'air   Presión de aplicación   Luft	3-4 Standard 1,8-2,2 HVLP/High Trans.
	<b>NUMERO MANI</b> Number of coats   Nombre des couches   Numero de capas   Anzahl Spritzgänge	2 – 4
	<b>INTERVALLO TRA LE MANI</b> Time interval between coats   Intervalle entre les couches   Intervalo entre capas   Intervall zwischen den Spritzgängen	

## ESSICCAZIONE & RESA

Sanding & Yield | Séchage & Rendment |  
Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

	<b>APPASSIMENTO</b> Flash time   Tiempo de secado   Flétrissement   Ablüftzeit	5'
	<b>ESSIC. COMPLETA</b> Through drying   Séchage complet   secado completo   vollständige Trocknung	20 °C: 20' 60 °C: 5'
	<b>SPESSORE FILM SECCO</b> Dry film thickness   Espesor de la película seca Epaisseur du film sec   Trockenschichtstarke	100 micron 2 Mani   Coats   Couches   Manos   Anstriche 200 micron 4 Mani   Coats   Couches   Manos   Anstriche
	<b>RESA RFU M<sup>2</sup> / ℓ</b> Yield RFU   Rendement RFU Rendimiento RFU   Ergiebigkeit RFU	100µ 2,5m <sup>2</sup> /ℓ 200µ 1,25m <sup>2</sup> /ℓ

TDS C06Y EDIZ. 01/2020

**CARTEGGIATURA**

 Sanding | Ponçage  
 Lijado | Schmirgeln

	<b>ROTO ORBITALE SECCO</b> Roto-orbital sanding: dry   Orbital à sec Roto-orbital seco   Exzenterschleifer Trocken	P400 – P500
	<b>ROTO ORBITALE BAGNATO</b> Roto-orbital sanding: wet   Orbital humide Roto-orbital mojado   Exzenterschleifer Nass	-
	<b>CART MANUALE BAGNATO</b> Manual sanding on wet   ponçage manuel humide   lijado manual en húmedo   manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	-
	<b>CART MANUALE SECCO</b> Dry manual sanding   Ponçage manuel à sec   Lijado manual a seco   Handschliff Trocken	P500 – P600
	<b>SOVRAVERNICIABILE</b> overcoatable   survernissable   repintable   überstreichbar	Min 20-30' max 15 Giorni   Days   Jours   Días   Tage

**CONSERVABILITA'**

 Storing | Durée de conservation |  
 Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	<b>CONSERVABILITA'</b> Storing   Durée de conservation   Tiempo de conservación   Haltbarkeit	18 Mesi   months   mois   meses   monate 5 < °C < 35
---	---	---

**PALINAL**

High Technology Paint

# 873YQIK1 – 873YQIK2 – 873YQIK7

## YACHTING EXPRESS FILLER\_ WHITE | BLACK | GREY

### TECHNOLOGY

They are the quickest-drying fillers of the YACHTING product range used where shorter time frames during the creation of small indoor/outdoor handworks is required. The product is available in the following colors: 873YQIK1 white, 873YQIK2 black and 873YQIK7 gray.

### DESCRIPTION

The main features of this product are its excellent drying speed and sanding properties after 20 to 30 minutes of air drying or 5 to 10 minutes of oven drying.

It can be easily applied vertically and be used on aluminum, galvanized sheet metal, abs, gelcoat, carbon fiber and polyester-epoxy putty substrates.

**It is fundamental that every coat be applied ensuring adequate suction and ventilation in the environment where the work is performed to allow the solvents contained in the products to evaporate outside so as they do not fall back on the products applied with consequent poor cross-linking of the cycle.**

### DIRECTIONS FOR USE

**ATTENTION: The pot life of this product does not exceed 20 minutes. Thus, catalyze the 873YQIK filler as needed!**

Based on the status of the substrate and its preparation, two or four coats may be required. The reduced drying time and the excellent aesthetic appearance are unaffected by the number of coats.

Drying up to full matte is required only for the first coat. Applying subsequent coats does not require curing.

**After the can has been opened, it must be closed tightly and used within a month. The use of a stirring lid is recommended for the entire range of 873YQIK products.**

TDS C06Y EDITION. 01/2020

### PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

### PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

### PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

### PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

### PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS C06Y EDITION. 01/2020